



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

ESMALTE SECADO RAPIDO

DESCRIPCIÓN:

Pintura de secado rápido de acabado brillo al disolvente.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para ser aplicado sobre superficies de hierro, tanto para artículos manufacturados como en sistemas de protección industrial, estructuras metálicas etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente
Esmalte monocomponente
Aplicación Interior-Exterior
Excelentes propiedades de aplicación
Acabado liso
Resistente a la abrasión moderada
Buena adherencia
Disponible también en sistema tintométrico en acabados brillo y satinado
Esmalte formulado **totalmente sin plomo**,
Secado rápido tanto en superficie como en profundidad.

Amplia carta de colores disponible es Stock acabado en brillo.

Sistema Tintométrico Industrial. (Acabado brillo y satinado)

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Líquido
Color:	Carta de Colores Brillante
sistema tintométrico:	Brillo y Satinado P y TR
Peso específico:	0.950-1.200g/l
% Sólidos en peso	46±2
Viscosidad :	85±5 KU
Punto inflamación:	25º C
COV:	Max500g/litro

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo y Pistola
Rendimiento:	7– 12m ² /litro por capa (según color)
Espesor recomendado:	50-60 micras secas por capa
Secado tacto a 20°C:	10-15 minutos
Secado Total a 20°C:	25-30 minutos
Repintado:	3-6 horas ó a partir de 5 días
Dilución:	Disolvente 209 Macy 0-10%
Limpieza:	Disolvente Limpieza Macy
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Se utilizarán las normas habituales en el pintado. Las superficies deben estar limpias, secas, exentas de óxido, grasa, polvo y materiales extraños.
Se recomienda su aplicación sobre nuestra imprimación sintética para obtener una mejor resistencia anticorrosiva y mejor anclaje sobre el hierro.
Cuando las superficies a pintar sean no-férricas, pónganse en contacto con nuestro servicio técnico.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

No aplicar directamente sobre acero galvanizado y aleaciones ligeras. Si se presentan otras superficies, recomendamos consultar con nuestro Departamento Técnico.

A partir de la fecha de fabricación , 3-5 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0° C o su exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.