



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

ASFALTY-MACY FIBRA

DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante elástico para superficies de tránsito limitado. La película, una vez seca, se convierte en un sólido elástico perfectamente impermeable. La inclusión de fibra de vidrio en su composición lo convierte en un producto idóneo para impermeabilizar superficies con pequeñas grietas, puede sustituir los asfaltos o las breas.

USO RECOMENDADO:

Todo tipo de paramentos de hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo, madera y teja, tela asfáltica, espuma de poliuretano proyectada.
Se utiliza para la impermeabilización de todo tipo de terrazas y cubiertas, así como en la reparación de juntas y grietas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua
Pisable
Fácil aplicabilidad y buena adherencia
Resiste la alcalinidad del soporte
Impermeable, flexible y elástico incluso a 0°C
Alta capacidad de relleno
Puentea juntas, grietas y llagas
Baja pegajosidad residual
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV)

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Liso semi-mate.
Naturaleza: Acrílica fotoreticulable.
Color: Blanco y Rojo.
Peso específico: 1,350 +/- 0,050 Kg/l
Viscosidad: 11000 +/- 1000 cP (Brookfield; s-06; Tª 23-25°C).
Resistencia a la tracción: 11 Kg/cm² (según norma UNE 53-165)
Clasificado grupo i) según Directiva 2004/42/CE
contenido COV: Máx. 140 g/l (2010).

APLICACIÓN:

Método: Rodillo, brocha
Dilución: 1ª capa: 30 - 50% de agua (uso como capa de imprimación)
2ª capa y sucesivas: 0 - 5% de agua según método de aplicación.
Limpieza: Agua
Rendimiento: 1,4 - 2.7 m²/litro por capa
Secado al tacto: 2-4 horas a 20°C y 65% humedad relativa
Repintado: 8-12 horas a 20°C y 65% humedad relativa
Número de capas: 3 capas
Espesor: 1500µm (1.5 mm) secas recomendadas en 3 capas
Condiciones: Aplicar con una humedad relativa inferior al 80%.
Aplicar con temperaturas comprendidas entre 5-35 °C
La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse + 3°C por encima del punto de rocío.
No aplicar con vientos laterales superiores a 25 Km/h.
No aplicar si se prevén lluvias o heladas antes de su secado.
No aplicar con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío para evitar condensaciones.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

1°.- Evaluación y preparación del soporte

- Debe aplicarse sobre soportes perfectamente fraguados (30 días al menos en cementos u hormigones nuevos), secos (no aplicar con contenidos de humedad por encima del 5%) y limpios: exentos de polvo, grasa, salitre, moho, musgo u otros elementos extraños. Si se presentara cualquier vestigio de éstos, se deberán eliminar por completo mediante métodos físicos (cepillos metálicos, lija, etc.) o químicos (disolventes, antimohos, antimusgos, etc.), limpiando perfectamente la superficie y dejándola completamente libre de restos.
- En las superficies brillantes o de baja porosidad, a fin de facilitar la adherencia al sustrato, habrá que abrir el poro por métodos mecánicos (lijado, granallado, etc.) o realizar un tratamiento con ácido clorhídrico al 5%, siendo necesario en este último caso enjuagar la superficie perfectamente con agua limpia y dejar secar 24 horas.
- Eliminar pinturas viejas mal adheridas o en mal estado. Es recomendable, después, verificar el anclaje de la pintura restante (ensayo de corte *enrejado*).
- En caso de cualquier otro soporte de aspecto deleznable o de baja consistencia, sanearlo y eliminar las partes sueltas y desconchados.
- Realizar las reparaciones de albañilería que sean precisas para asegurar una buena impermeabilización: verificación de juntas de dilatación, estado de los muros de cerramiento y de los petos en las azoteas, así como confluencias de superficies verticales con horizontales, etc. Se deben verificar las pendientes para evitar posibles encharcamientos continuos de agua: la capacidad impermeable del producto es 100%, pero no está concebido especialmente para ser sometido a continua inmersión.
- Si el soporte presenta traza de humedad elevadas, aplicar una capa de *HUMIPLAST*.
- Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con *LIMPIADOR MACY-CLEAN*.

2°.- Procedimiento de aplicación:

2°.1) Aplicación de imprimación:

- En soportes de cemento u hormigón nuevos se aplicará una mano de SELLADOR ANTIHUMEDAD-ANTISALES, después de al menos 30 días de fraguado, para así evitar problemas de salinidad.
- En soportes con restos de pintura vieja, deleznales, o con falta de consistencia, se aplicará BARNIZ ANCLAJE (diluido con 5 partes de agua por 1 de barniz) a fin de consolidar los mismos.
- En superficies en buen estado aplicar a modo de imprimación una capa de ASFALTY-MACY FIBRA diluido con un 30-50% de agua.

2°.2) Aplicación de ASFALTY-MACY FIBRA:

2°.2.1) Primer paso: impermeabilización de los zócalos y ángulos:

Es recomendable impermeabilizar los zócalos y todas las confluencias de paramentos verticales con horizontales, se recomienda cubrir como mínimo de unos 20 cm de altura. Para ello aplicar una capa de ASFALTY-MACY FIBRA diluido un 5% de agua en la pared y suelo, aplicar una segunda capa de ASFALTY-MACY FIBRA diluido con un máximo del 5% de agua.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

2º.2.2) Segundo paso: impermeabilización de las superficies horizontales:

Se aconseja un mínimo de dos manos entrecruzadas con un rendimiento de 0.5-1 Kg/m² (1.4 – 2.7 m² / l). El espesor de capa recomendado es de 1.5 mm.

3º.) Paso final:

Dada la naturaleza foto-reticulable de este producto, la pérdida de la pegajosidad superficial será paulatina, dependerá muy directamente del tiempo y de la incidencia de los rayos UV. Si se desea eliminar la pegajosidad de un modo inmediato se recomienda aplicar una mano de BARNIZ HORMIGÓN IMPRESO después de al menos 24 horas de la última capa de ASFALTY-MACY FIBRA, o cuando se haya secado.

OBSERVACIONES:

El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

Para pequeñas reparaciones, confección de medias cañas y relleno de llagas o juntas, usar *FIBRAPLAST*.

Puede armarse con malla o velo de fibra de vidrio si fuera necesario. Para una correcta impermeabilización, se recomienda cruzar las capas para lograr una mejor distribución del producto y regular correctamente el rendimiento.

No usar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.