



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN MORTERLUX

DESCRIPCIÓN:

Producto imprimante al agua de naturaleza acrílica formulado con cargas minerales, resinas en dispersión acuosa y aditivos seleccionados, especialmente creado para la preparación de superficies donde se va aplicar MORTERLUX.

USO RECOMENDADO:

Sobre superficies totalmente limpias y perfectamente fraguadas de cemento, hormigón (no hidrofugado), placas de fibrocemento, placas de yeso laminado y cartón yeso, yeso convencional, mortero monocapa no hidrofugado, mortero de enfoscado, etc. Sobre superficies ya pintadas con anterioridad, siempre que se encuentren perfectamente consolidadas y previa comprobación de la adherencia del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Elevada cubrición.
Transpirable.
Gran adherencia y poder de penetración.
Consolida parcialmente el soporte.
Unifica la absorción del soporte.
Con conservante antimoho y antiverdín.
Clasificado grupo c) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Pintura lisa de acabado mate.
Naturaleza: Acrílica.
Color: Blanco y 49 colores.
Granulometría: >300 micras
Densidad: 1.600 ± 0.100 Kg/l (norma ISO 1675), según color.
Viscosidad: 6000 - 1000cps (Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm., 23° C).
COV: 40 g/l (máximo 2010).

APLICACIÓN:

Método: Rodillo, brocha y pistola
Dilución: 5-10 % con agua (según método de aplicación)
Limpieza: Agua
Rendimiento: 7 - 9 m²/litro (según soporte)
Secado al tacto: 30 - 60 min. horas a 20° C y 60% humedad relativa
Repintado: Mínimo: 8 horas a 20° C y 60% humedad relativa
Número de capas: 1-2 capas
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C
No aplicar con riesgo de lluvias, ni a pleno sol.
Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.
No se aplicará si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado completo.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Las superficies estarán totalmente limpias, secas, desengrasadas, y libres de microorganismos (hongos, verdín etc.), si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con MACY-CLEAN.

Se recomienda lavar con agua a presión previamente el paramento para limpiar y eliminar restos de elementos poco consistentes y mal adheridos. El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimiento mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación.

Posibles restos de polvo del lijado deben ser lavados o sopladados antes del revestido final.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Aplicar preferiblemente al uso, si bien se admite una dilución máxima de 5-10 % de agua.

Dependiendo del color elegido y textura de acabado del Morterlux (especialmente fratasado), podrían ser necesarias dos manos.

OBSERVACIONES:

Debe usarse previamente como base a MORTERLUX, se recomienda elegir un color en IMPRIMACIÓN MORTERLUX similar al elegido en aquél.

No usar sobre soportes con humedad retenida o humedad capilar.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Ésta versión anula las anteriores.