



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MATE 1504

DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua mate formulada a partir de copolímeros acrílicos.

USO RECOMENDADO:

Especialmente indicada para superficies interiores y exteriores de yeso, cartón-yeso, revoco, hormigón, fibrocemento y otros materiales de construcción en paramentos verticales, en paredes, techos, fachadas o muretes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua
Olor agradable durante la aplicación y secado
Elevada cubrición
Gran blancura, no amarillea.
Lavable
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate.
Color: Blanco
Naturaleza: Acrílica.
Densidad: 1.630±0.050Kg/l (UNE EN ISO2811)
Lavabilidad: 7000-10000 ciclos (UNE 48.284)
Viscosidad: 106-112 KU 24°C, (UNE 48076)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE, contenido máximo COV: 30 g/l

APLICACIÓN:

Método:	Rodillo, brocha y pistola sin aire "Airless"
Dilución:	1ª capa: 10 - 15% 2ª capa: 5 - 10%
Diluyente y limpieza:	Agua
Rendimiento:	7 - 9 m ² /litro y capa
Secado al tacto:	30 - 60 minutos a 20°C y 60% humedad relativa
Intervalo de repintado:	Mínimo: 2 horas a 20°C y 60% humedad relativa
Número de capas:	2 capas
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos, nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación.

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia al sustrato.

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con MACYCLEAN, dejar actuar 15 minutos y aclarar con agua. Dejar secar antes de proceder a pintar normalmente.

En paredes que hayan padecido humedad, con el foco de procedencia cortado, puede acelerarse su pintado dando una primera capa con nuestra pintura antihumedad HUMIPLAST.

Las superficies nuevas deben estar perfectamente secas y fraguadas: 10 días para superficies de yeso y 30 días para superficies de cemento.

Imprimación:

- Cemento y hormigón: Es recomendable en fachadas nuevas, para prevenir posibles problemas de salinidad en la superficie, dar una primera capa de SELLADOR ANTIHUMEDAD-ANTISALES, dejar secar 6 horas a 20°C antes de proceder a pintar normalmente.
- Yeso: Directamente diluyendo un 15-20% la primera capa; para lograr un mejor anclaje, aplicar IMPRIMACIÓN SELLADORA AL AGUA (SUPERFICIES POROSAS) o IMPRIMACIÓN AL AGUA PAREDES, diluida un máximo de 5% con agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.
- Yeso pulverulento o "muerto": Es necesario dar una primera capa de BARNIZ ANCLAJE, diluir 1 parte de BARNIZ ANCLAJE con 5 partes de agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.

Acabado: Aplicar dos capas a rodillo o brocha de MATE 1504 diluido un con agua. Dejar secar al menos 2 horas a 20°C entre capas.

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica, para ello emplear agua limpia. No almacenar la pintura una vez diluida.

MATE 1504 puede teñirse con MACYCOLORES y TINTE UNIVERSAL MACY.

Dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas (frotar suavemente la zona a limpiar, no emplear productos de limpieza agresivos)

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0 °C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.