



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MATE PLUS OVAL

DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua de acabado liso y calidad suprema, con excelentes prestaciones globales. Formulada a base de emulsión vinílica.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado para cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, yeso proyectado, etc. Soportes previamente pintados de cualquier pintura plástica, que se encuentren limpios y perfectamente adheridos. Producto para interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Olor suave y agradable durante la aplicación y el secado.
Gran cobertura y blancura permanente.
Buena nivelación.
Excelente capacidad de aceptación y retención de color.
Aplicación sin salpicados.
Elevado rendimiento.
Alta resistencia al frote húmedo.
Impermeable al agua de lluvia y transpirable.
Contiene conservante de película antimoho.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Pintura lisa de acabado mate
Naturaleza: Vinílica
Volumen sólidos: 37 +/- 2%
Peso específico: 1.49 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Lavabilidad: > 20000 D.P. (según norma UNE 48 284)
Viscosidad: 118-123KU (UNE 48076)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo a) según Directiva 2004/42/CE, valor límite COV máximo 30g/l, contenido 1g /l.

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, rodillo o pistola aerográfica o airless.
Dilución:	1ª capa: dilución con 10-15 % agua 2ª capa: si precisa, dilución con 5-10 % agua (con pistola aerográfica o airless, será necesario ajustar la viscosidad)
Limpieza:	Agua
Rendimiento:	12 - 16 m ² por litro y capa, según la absorción del soporte
Secado al tacto:	30-60 min (20°C y 65% humedad), según tipo de soporte
Intervalo de repintado:	5 - 7 horas (20°C y 65% humedad)
Número de capas:	2 capa
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa Temperatura de aplicación: 5 - 35°C No aplicar con riesgo de lluvias No aplicar a pleno sol Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

El soporte debe estar completamente seco, fraguado y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. En caso de superficies en mal estado, con desconchados, o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos, nivelar irregularidades y desperfectos con masilla de reparación.

En las superficies brillantes hay que lijar para abrir el poro y facilitar la adherencia al sustrato.

Si la superficie tiene moho desinfectar con MACYCLEAN, aclarar con agua y dejar secar.

En paredes que hayan padecido humedad, con el foco de procedencia cortado, puede acelerarse su pintado dando una primera mano con nuestra pintura antihumedad HUMIPLAST.

Imprimación:

Cemento y hormigón: Es recomendable en fachadas nuevas, para prevenir posibles problemas de salinidad en la superficie, dar una primera mano de SELLADOR ANTIHUMEDAD-ANTISALES, dejar secar 6 horas a 20°C antes de proceder a pintar normalmente.

Yeso: Directamente diluyendo un 15-20% la primera capa; para lograr un mejor anclaje, aplicar SELLADORA AL AGUA (SUPERFICIES POROSAS), diluida un máximo de 5% con agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.

Yeso pulverulento o "muerto": Es necesario dar una primera capa de BARNIZ ANCLAJE, diluir 1 parte de BARNIZ ANCLAJE con 5 partes de agua. Dejar secar 6 horas a 20°C.

Cartón-yeso: Para evitar que se noten las juntas y enmasillados, una vez secos éstos, aplicar una capa previa de imprimación a éstas zonas y proceder una vez seca al pintado de toda la superficie con la imprimación seleccionada, se recomienda el uso de la SELLADORA AL AGUA (SUPERFICIES POROSAS) o la IMPRIMACIÓN AL AGUA PAREDES, diluida un máximo de 5% con agua. En cualquier caso dejar secar 6 horas a 20°C.

Acabado: Aplicar dos capas de MATE PLUS OVAL diluido un con agua entre un 5% y un 15%. Dejar secar 7 horas a 20°C entre capas. Se puede teñir con MACYCOLOR o TINTE UNIVERSAL MACY, sólo para interiores.

OBSERVACIONES:

Homogeneizar el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica, para ello emplear agua limpia. No almacenar la pintura una vez diluida.

Dejar pasar un mínimo de 28 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas, frotar suavemente la zona a limpiar, no emplear productos de limpieza agresivos.

Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.